

DESMOR® EPOXI

Limpiador de halos epoxidicos



DESCRIPCIÓN

Aditivo que actúa como detergente líquido para eliminar residuos de halos de morteros epoxidicos, apto para la limpieza de todo tipo de azulejos cerámicos, incluso delicados, como por ejemplo cerámicas lapeadas, mosaicos de vidrio o cerámica y todo tipo de piedras naturales incluso pulidas. Este aditivo es eficaz para eliminar residuos, velos de morteros epoxidicos como MORCEMCOLOR EPOXI. Para eliminar velos en el gres porcelanico pulido con manchas oscuras de juntas cementosas anteriores. Y para eliminar las patinas que se forman con el uso de los detergentes comunes empleados para el mantenimiento ordinario de las superficies.

COMPOSICIÓN

Detergente líquido concentrado con pH alcalino

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Su uso puro, sin diluir, es eficaz para eliminar residuos, velos de morteros epoxidicos como MORCEMCOLOR EPOXI.
- Su uso puro, sin diluir, es eficaz para eliminar velos en el gres porcelanico pulido con manchas oscuras de juntas cementosas anteriores.
- Su uso puro, sin diluir, es eficaz para eliminar las patinas que se forman con el uso de los detergentes comunes empleados para el mantenimiento ordinario de las superficies.
- Su uso diluido en agua en proporciones de 1:10 a 3:10 es ideal para la limpieza ordinaria y frecuente de suciedad difícil. También es recomendado cuando se tiene la impresión de que la superficie ha perdido brillo, tonalidad y presenta un aspecto polvoriento.

MODO DE EMPLEO

- Para eliminar velos o restos de morteros epoxidicos, se recomienda aplicar Desmor Epoxi pasadas mínimo 24 h (para asegurar que el rejuntado haya endurecido lo suficiente) y máximo 48 h después del rejuntado, tiempos estimados para una temperatura de +20/+25 °C.
- Aplicar los productos puros, sin diluir, extendiéndolos directamente sobre las superficies, y déjelos actuar unos 10-15 minutos. Sucesivamente frote la superficie con un fieltro blanco o con un monocepillo provisto de tampón blanco si va a limpiar superficies grandes.
- Recoja la solución detergente con una esponja, un rastrillo de goma o una aspiradora de líquidos, por ultimo enjuague abundantemente con agua limpia y seque de inmediato con un paño limpio, no espere a que el agua de enjuague se evapore puesto que se formarían velos sobre la superficie.
- Para la limpieza ordinaria, diluya en agua el producto DESMOR EPOXI de 1:10 a 3:10 y repita las operaciones descritas anteriormente.

ADITIVOS E IMPRIMACIONES

DESMOR® EPOXI

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes del uso, proteja puertas, la carpintería de puertas y ventanas, las juntas de goma, los muebles, los perfiles de metal o PVC y todas las superficies que puedan sufrir daños debido al contacto directo con los detergentes.
- Cambie con frecuencia el agua de enjuague.
- Los productos son irritantes. Durante la manipulación, use ropa de protección adecuada. Respete las instrucciones recogidas en la etiqueta y en la respectiva ficha de seguridad.
- No utilice los productos para aplicaciones no descritas en la ficha técnica.
- En caso de pérdidas accidentales, limpie el producto con material absorbente (papel, serrin, vermiculita, etc.) y tirelo en un contenedor adecuado.

PRESENTACIÓN

Frascos de 1L – Cajas de 12 pzs. Almacenamiento hasta 24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz. No debe congelarse.

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE IDENTIFICACION	
Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Melocoton
Inflamabilidad	No
Clasificación aduanera	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Peso específico	1010 ± 10 g/l
DATOS DE APLICACION	
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5 °C a +35 °C
Periodo de tratamiento de las superficies	Unos 10-15 minutos
Consumo	10-15 m ² /l

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.